

Comp. **A** 250 g

MEGASIL

MOLD MAKING POLYMER
POLIMER ZA IZDELAVO KALUPOV

Mixing ratio/mešalno razmerje: **1:1**
 Working time/čas do zač. strjevanja: **3 min**
 Hardening time/čas utrjevanja: **6 min**









SAMSON KAMNIK d.o.o. Tel: +386 1 83 17 255 www.samson-kamnik.si www.revivo.si www.naredi.eu

MEGASIL je hitrostrjujoči polimer, primeren za izdelovanje fleksibilnih kalupov. Je enostaven za uporabo; se ne lepi na roke in ni agresiven za kožo.

UPORABA: restavracija, zlatarstvo, izdelovanje spominkov, okraskov, kalupov za sveče, keramike, gipsa, reparatura rezbarjenih okvirov za slike, ogledala...

Čas do začetka strjevanja: 3 min

Čas utrjevanja: 6-9 min

			
<p>Iz doze vzamemo enaka dela A in B komponente</p>	<p>Razgrnemo ju na mizo, tako da lažje primerjamo količini</p>	<p>Komponenti pritisnemo eno na drugo</p>	<p><u>Čas do začetka strjevanja:</u> 3 min (čas, ki ga imamo na razpolago za izdelavo kalupa)</p>
			
<p>Obe komponenti dobro premešamo z gnetenjem...</p>	<p>... in valjanjem ter ponovnim gnetenjem</p>	<p>Dobro premešano zmes vtisnemo na predmet</p>	<p><u>Čas utrjevanja</u> (odvisno od temperature - med 6 in 9 minut)</p>

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu