

# Izdelava kalupa iz silikonskega kavčuka Modrin



očiščen original



zaščita originala s folijo



nanos gline v debelini 1-2 cm



delilna stena iz gline in distančniki za debelino oporne kape



izdelava dvodelne oporne kape iz Kremenita



razstavimo kapo in odstranimo glino in folijo



sestavimo kapo iz Kremenita



dobro zatesnimo spoje z Gnetilnim voskom



fiksiramo obe polovici kape



vmesni prostor med originalom in kapo zalijemo z Modrinom



po 12 urah razstavimo kapo



Modrin "slečemo" iz originala - po potrebi ga prerežemo



ponovno sestavimo Modrin in kapo iz Kremenita in zalijemo s Solido



...prvi klon je gotov



...kdaj se mi trije zopet srečamo



**SAMSON KAMNIK d.o.o.** Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 [samson@samson-kamnik.si](mailto:samson@samson-kamnik.si)

[www.samson-kamnik.si](http://www.samson-kamnik.si) [www.restauro.si](http://www.restauro.si) [www.naravno.eu](http://www.naravno.eu) [www.epoksi-karbon-vlakna.si](http://www.epoksi-karbon-vlakna.si)  
[www.cebelarstvo.si](http://www.cebelarstvo.si) [www.rastlinska-mila.si](http://www.rastlinska-mila.si)